

ICP 909




COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de filamentos de PTFE expandido impregnados con lubricante, fibra 100% Gore-Tex®.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Recomendada para aplicaciones en bombas centrífugas, o bombas alternativas.
 Perfecta resistencia química.
 Buena resistencia mecánica.
 Color blanco.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	50	20	100
Vel. m/s	8	1	2
pH	0 – 14		
Temp. °C	-100 +280		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gr./mt.	30	50	70	81	120	190	230	270	320	350	470	560	600	760	900	1100
Mt./Rollo	50	30	21	18	21	13	11	9	8	14	11	9	8	6	5	4
	+/- 1,5 Kg./Rollo				+/- 2,5 Kg./Rollo					+/- 5 Kg./Rollo						

