

ICP 925C

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada mixta con sistema intertrenzado a base de cintas de grafito expandido de alta pureza y bajo contenido en cloruro, e inhibidor de corrosión y filamentos de carbono de alta calidad en las esquinas.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Permite la estandarización de las plantas en aplicaciones de alta temperatura, tanto en válvulas como en bombas.

Resistente al ambiente marino.




Muy buena adaptabilidad.

Empaquetadura autolubrificante.

Muy fácil desempaquetado, ya que no endurece ni se rompe.

Color Negro.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	80	300	-
Vel. m/s	30	-	-
pH	0-14		
Temp. °C	-100 +650		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gr./mt.	15	35	50	55	60	110	140	160	190	220	300	330	375	400	450	600
Mt./Rollo	100	43	30	27	42	23	18	15	13	18	13	12	10	10	9	6
	+/- 1,5 Kg./Rollo				+/- 2,5 Kg./Rollo				+/- 4 Kg./Rollo							

