



ICP 925T

COMPOSICIÓN

Junta de estanqueidad universal de 100% grafito expandido con un refuerzo de inconel.
Con adhesivo en una cara para facilitar su instalación.

APLICACIONES

Instalación sencilla y muy adaptable a irregularidades.
Sellado altamente fiable.
Bajo esfuerzo para sellar.
Especialmente indicada para altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

Color Negro.
Para espesores y medidas ver tabla de formatos.

FORMATOS

Medidas de la junta. [mm].	Longitud de las bobinas			
	Diámetro de equipo	10 m	20 m	25 m
8x5	< 50	-	-	X
10x5	< 200	-	-	X
13x6	< 600	-	-	X
16x6	< 1500	-	X	-
19x6	> 1500	-	X	-
25x6	En caso de irregularidades severas o daños en la brida.	-	X	-
40x6		X	-	-
50x6		X	-	-

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

Pres. bar	300
pH	0-14
Temp. °C	-100 +650

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.



Rev: 01-07

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com